

Ficha Técnica

DYNAMOL ANTIDESLIZANTE

Código: 09502 Suelos

JUNO

DESCRIPCIÓN

Pintura antideslizante de secado rápido. Formulada a base de resinas de clorocaucho termoplásticas que evitan el deslizamiento. Elevada resistencia a los ácidos y álcalis. Permite conseguir un pavimento antideslizante adaptado a las necesidades de cada local o recinto.

USO: INTERIOR - EXTERIOR

Recomendada para el pintado y protección de superficies en las que se desea efecto antideslizante (atmósferas industriales, zona de tránsito de carretillas, instalaciones deportivas, etc). Especialmente indicado para el pintado de suelos de hormigón y cemento. No apto para el pintado de superficies con recubrimientos de breas o asfaltos bituminosos.

PROPIEDADES

- Efecto antideslizante adaptado según necesidades
- Resistencia a los ácidos y álcalis
- Gran resistencia mecánica
- Alta durabilidad
- Secado rápido
- Gran dureza
- Elevada resistencia al exterior

CERTIFICACIONES

- Resistencia al deslizamiento: Clase 2 UNE-ENV 12633, Anexo A. Clase 3 UNE-ENV 12633, Anexo A

Acabado: Satinado

Color: Gris Perla, Verde frontón, Rojo tenis

Viscosidad: Mínimo 15 P S/FR1007

Densidad: 1,4 ± 0,1 g/cc S/FR1001 (según color)

Secado: Al tacto 2 horas

Repintado mínimo: 24 horas

Repintado máximo: Ilimitado

Diluyente: Disolvente D-17

Rendimiento: 8 m²/L (por mano)

Punto de inflamación: Inflamable (31 °C)

Contenido en COV: Máximo 500 g/l

09502 GRIS PERLA
09504 ROJO TENIS

09503 VERDE FRONTÓN



Formato: 4 / 15 L

Ficha Técnica

DYNAMOL ANTIDESLIZANTE

Código: 09502 Suelos



PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

SUPERFICIES DE CEMENTO Y HORMIGÓN. Como norma general, las superficies han de ser firmes, estar secas y limpias. Comprobar siempre la humedad del soporte antes de la aplicación (debe ser inferior a 4%).

Las superficies tienen que ser rugosas y absorbentes, y estar exentas de manchas de grasa, caucho, agentes curativos, lechada de cal y cualquier otro material extraño. Las manchas de grasa y caucho, se pueden intentar eliminar con disolventes o detergentes, aclarando posteriormente con agua. Emplear granallado y fresado si no desaparecen.

Los suelos de hormigón se prepararán mediante granallado o fresado para eliminar la lechada y los agentes curativos, aspirando posteriormente el polvo. Así obtendremos una superficie rugosa y libre de materiales extraños, lo que favorecerá la adherencia y los buenos resultados. También se consigue una buena rugosidad en aquellos hormigones exentos de sílice mediante ataque con ácido clorhídrico al 10%. Esta operación hay que hacerla con las debidas medidas de seguridad. A continuación, eliminar el ácido sobrante con chorro de agua a presión. Si existen dudas sobre los tratamientos para preparar la superficie, consultar al Departamento Técnico.

SUPERFICIES PINTADAS. Para pinturas en mal estado, eliminar las partes mal adheridas o defectuosas, polvo y suciedad. Pinturas brillantes o satinados, lijar hasta eliminar el brillo para favorecer la adherencia y eliminar tensiones. Realizar una prueba para comprobar la solidez y anclaje de la pintura y prevenir posibles incompatibilidades entre capas.

ACABADO. Una vez preparada la superficie, se aplicará una primera mano preferentemente a brocha para facilitar la penetración. Las siguientes manos se aplicarán directamente dejando transcurrir el tiempo mínimo indicado para repintar entre mano y mano. Cuando haya alguna duda sobre la calidad de la preparación del suelo, recomendamos hacer una aplicación de pintura en una zona de la superficie (1 m²) que sea representativo, para comprobar los resultados de adherencia antes de decidirse a finalizar el trabajo.

CONSEJOS DE APLICACIÓN

Remover el contenido del envase hasta total homogeneización.

Aplicar sobre superficies consistentes, limpias, libres de eflorescencias (salitre) y mohos.

No es conveniente aplicar el producto en superficies húmedas ni excesivamente recalentadas por el sol.

Diluir o no el producto en función de la porosidad y estado del soporte.

CONDICIONES AMBIENTALES. Durante la aplicación y el proceso de curado la temperatura debe mantenerse por encima de 10 °C. La humedad relativa no debe superar el 80%. No debe haber humedad ascendente. La temperatura del soporte debe estar al menos 3 °C por encima del punto de rocío. Evitar condensaciones. No aplicar con riesgo de lluvia ni fuerte viento.

MÉTODO DE APLICACIÓN. Brocha, rodillo o pistola. Aplicar como mínimo dos manos de producto.

Resistencia al deslizamiento Clase 2: Una mano de Dynamol Antideslizante diluida con 5% de disolvente **D-17 (Cod 50.004)**. Una vez seco, aplicar una segunda mano de Dynamol Antideslizante sin diluir.

Resistencia al deslizamiento Clase 3: Una mano de Dynamol Antideslizante diluida con 5% de disolvente **D-17 (Cod 50.004)**. Una vez seco, aplicar una segunda mano de Dynamol Antideslizante sin diluir.

Mientras se mantiene húmedo, se espolvorea arena de sílice 0.5 mm, aproximadamente 0.5 kilos por m². Transcurridas 24 horas, se barre para eliminar la arena de sílice no adherida y se aplica otra mano de Dynamol Antideslizante, sin diluir.

LIMPIEZA. Limpiar inmediatamente las manchas y el material de trabajo con disolvente **D-17 (Cod 50.004)**.

OBSERVACIONES

La pintura Dynamol Antideslizante debe ser protegido de la humedad, de la condensación y del agua, al menos, durante las primeras 24 horas.

No permitir acumulaciones de agua sobre su superficie.

El grado de brillo del producto aplicado puede variar en función de la temperatura y de la absorción del soporte.

El uso de máquinas barreadoras para la limpieza del suelo puede matizar el brillo del producto y alterar su color.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Al tratarse de un producto al disolvente se debe aplicar con buena renovación de aire y con las medidas de protección necesarias. Evitar las fuentes de ignición. Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m², la porosidad y textura del soporte.

Almacene el material sobrante en lugar ventilado y seco. El envase debe estar limpio y ser del tamaño adecuado para la cantidad de producto sobrante. Cerrar los envases cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar derrames. Preservar los envases de heladas, altas temperaturas y de la exposición directa al sol. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales.

No comer, beber, ni fumar durante la preparación y aplicación del producto. Las operaciones de preparación de superficies y aplicación deben realizarse con las correspondientes medidas de seguridad. Para más información consultar la Ficha de Seguridad.

En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños.

No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Consulte a su ayuntamiento sobre el correcto reciclaje tanto del envase como de desechos y sobrantes de pintura de acuerdo a ley y principios de respeto medioambiental.

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica pueden cambiar y deben ser actualizadas. Consulte www.juno.es o su representante JUNO más cercano para obtener la ficha técnica más reciente. El asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, están basados en la experiencia y conocimiento técnico de JUNO. Los datos mostrados en este documento deben ser considerados una recomendación y como tal no implica compromiso alguno, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos suministrados por JUNO se llevan a cabo por terceros. Consecuentemente, el resultado final es responsabilidad única del cliente, aplicador o manipulador de los productos y no de la empresa suministradora. Este documento no exime al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. En caso de responsabilidad asumida por parte de JUNO, quedará ésta limitada al estricto valor de la mercancía suministrada y utilizada por el cliente, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios ocasionados. JUNO garantiza la calidad de todos sus productos, de conformidad con las Condiciones Generales de Venta vigentes.

Industrias JUNO, S.A. • Barrio Sakoni, 10 • 48950 Erandio (Bizkaia) • Tfno. 944 670 062 • infoweb@juno.es • www.juno.es