

Ficha Técnica ESMALTE AZULEJOS

Código: 10850 Esmaltes

JUNO

DESCRIPCIÓN

Esmalte al agua de excelente nivelación y dureza especialmente formulado para el pintado de azulejos, tanto de baños como de cocinas, sin necesidad de imprimación.

USO: INTERIOR

Recomendado para el pintado de azulejos tanto de baños como de cocinas por su excelente dureza y resistencia a los jabones neutros. Aguanta las salpicaduras repetidas y ambientes de alta humedad, por lo que es ideal para su uso en duchas domésticas. No se recomienda para estar en inmersión prolongada en agua.

Apto para el pintado en interiores de puertas, muebles y aquellas superficies de madera que queramos proteger.

Adecuado para superficies metálicas previa imprimación.

PROPIEDADES

- Excelente adherencia sobre azulejo
- Blancura permanente
- Excelente nivelación
- Facilidad de aplicación
- Lavable
- Excelente dureza
- Bajo olor
- Secado rápido
- No contribuye al fuego

Acabado: Satinado

Color: Blanco

Viscosidad: Mínimo 20 P S/FR1007

Densidad: 1,29 ± 0,05 g/cc S/FR1001

Secado: Al tacto 1 hora

Repintado mínimo: 6 horas

Repintado máximo: Ilimitado

Diluyente: Agua

Rendimiento: 12-15 m²/L (por mano)

Teñido: Mediante el sistema tintométrico

Punto de inflamación: No inflamable (>60 °C)

Contenido en COV: Máximo 130 g/l

10850 BLANCO



Formato: 0,750 L

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica pueden cambiar y deben ser actualizadas. Consulte www.juno.es o su representante JUNO más cercano para obtener la ficha técnica más reciente. El asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, están basadas en la experiencia y conocimiento técnico de JUNO. Los datos mostrados en este documento deben ser considerados una recomendación y como tal no implica compromiso alguno, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos suministrados por JUNO se llevan a cabo por terceros. Consecuentemente, el resultado final es responsabilidad única del cliente, aplicador o manipulador de los productos y no de la empresa suministradora. Este documento no exime al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. En caso de responsabilidad asumida por parte de JUNO, quedará ésta limitada al estricto valor de la mercancía suministrada y utilizada por el cliente, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios ocasionados. JUNO garantiza la calidad de todos sus productos, de conformidad con las Condiciones Generales de Venta vigentes.

Industrias JUNO, S.A. • Barrio Sakoni, 10 • 48950 Erandio (Bizkaia) • Tfno. 944 670 062 • infoweb@juno.es • www.juno.es

Ficha Técnica

ESMALTE AZULEJOS

Código: 10850 Esmaltes



PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

AZULEJO. Realizar una limpieza previa con disolvente para eliminar la presencia de grasas, jabones o cualquier resto de productos de limpieza. En el caso de que haya presencia de moho en las juntas, se debe eliminar antes del pintado. Se recomienda en la medida de lo posible lijar la superficie para matar el brillo y mejorar el anclaje de la pintura. No aplicar sobre las juntas de silicona, eliminarlas antes de pintar y volver a aplicar la silicona cuando el producto este seco. La superficie y especialmente las juntas deben estar perfectamente secas antes del proceso de pintado.

MADERA. No utilizar en maderas agrietadas o fisuradas. La superficie debe estar limpia y completamente seca. Sin grasa, lijada, libre de polvo y agentes extraños. Su contenido en humedad no debe exceder del 15%. Utilizar sólo en interior imprimando con selladora **Naturesell (Cod 21.100)** o **Selladora Hangers (Cod 21.000)** y lijar superficialmente antes de aplicar el esmalte.

HIERRO Y ACERO. Exento de grasa, óxido, residuos y agentes extraños, imprimir con imprimación anticorrosiva **Metalex (Cod 27.000)**.

ALUMINIO Y GALVANIZADO. Si las superficies galvanizadas en caliente han sido expuestas a la atmósfera, éstas forman corrosión del zinc (herrumbre blanquecina) y los contaminantes pueden acumularse, por lo que deben eliminarse mediante el lavado con agua dulce y limpia que contenga detergentes y mediante el empleo de fibras sintéticas que contengan abrasivo, seguido de una limpieza intensa con agua caliente. Alternativamente, puede ser adecuado el empleo de agua caliente, agua presurizada, la limpieza con vapor, el chorreado de barrido o la limpieza con herramientas manuales o mecánicas. Completamente seca la superficie, dar una mano de imprimación **Waterprim (Cod 30006)** o imprimación **Mulfisoporte (Cod 27.040)**.

SUPERFICIES PINTADAS. Si la pintura se encuentra en buen estado se pueden pintar directamente, previo lavado y lijado suave para eliminar por completo el brillo. Realizar siempre esta operación para evitar tensiones, problemas de cuarteo y falta de adherencia. Si la pintura se encuentra en mal estado eliminarla por completo. Sanear y actuar como si fuera nueva.

CONSEJOS DE APLICACIÓN

Remover el contenido del envase hasta total homogeneización.

Aplicar sobre superficies consistentes, limpias y secas.

CONDICIONES AMBIENTALES. No aplicar sobre soportes con Tª inferior a 5°C, ni excesivamente calientes.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA. Se suministra en dos envases, uno con la pintura para azulejos y otro contiene un aditivo promotor de adherencia en la proporción precisa para su empleo. Remover la pintura en su envase y una vez homogeneizado añadir encima el aditivo lentamente. Agitar hasta su perfecta homogeneización. No utilizar el esmalte transcurridos 24 horas de hecha la mezcla para pintar directamente sobre azulejo. El producto sigue siendo apto para repintarse sobre si mismo.

La temperatura del soporte debe estar al menos 3 °C por encima del punto de rocío. La humedad relativa no debe superar el 80%.

MÉTODO DE APLICACIÓN. Brocha, pistola o rodillo de esmaltar, al uso y estirando bien el esmalte.

LIMPIEZA. Limpiar inmediatamente las manchas y el material de trabajo con agua jabonosa.

OBSERVACIONES

Una vez aplicado el producto dejar secar 5 días antes de someterlo a una humedad relativa alta.

El producto aguanta salpicaduras pero no esta pensando para estar en contacto permanente con el agua.

En baños sellar bien las juntas con silicona entre la ducha/bañera y el azulejo para evitar problemas de adherencia.

Evitar los poros o burbujas en la aplicación que puedan servir de entrada al agua.

Antes de pintar sellar adecuadamente las juntas entre azulejos para evitar entradas de agua.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m², la porosidad y textura del soporte.

Almacene el material sobrante en lugar ventilado y seco. El envase debe estar limpio y ser del tamaño adecuado para la cantidad de producto sobrante. Cerrar los envases cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar derrames. Preservar los envases de heladas, altas temperaturas y de la exposición directa al sol. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales.

No comer, beber, ni fumar durante la preparación y aplicación del producto. Las operaciones de preparación de superficies y aplicación deben realizarse con las correspondientes medidas de seguridad. Para más información consultar la Ficha de Seguridad.

En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños.

No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Consulte a su ayuntamiento sobre el correcto reciclaje tanto del envase como de desechos y sobrantes de pintura de acuerdo a ley y principios de respeto medioambiental.

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica pueden cambiar y deben ser actualizadas. Consulte www.juno.es o su representante JUNO más cercano para obtener la ficha técnica más reciente. El asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, están basadas en la experiencia y conocimiento técnico de JUNO. Los datos mostrados en este documento deben ser considerados una recomendación y como tal no implica compromiso alguno, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos suministrados por JUNO se llevan a cabo por terceros. Consecuentemente, el resultado final es responsabilidad única del cliente, aplicador o manipulador de los productos y no de la empresa suministradora. Este documento no exime al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. En caso de responsabilidad asumida por parte de JUNO, quedará ésta limitada al estricto valor de la mercancía suministrada y utilizada por el cliente, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios ocasionados. JUNO garantiza la calidad de todos sus productos, de conformidad con las Condiciones Generales de Venta vigentes.

Industrias JUNO, S.A. • Barrio Sakoni, 10 • 48950 Erandio (Bizkaia) • Tfno. 944 670 062 • infoweb@juno.es • www.juno.es