

Ficha Técnica

BARNIZ AQUAPUR 2/C

Código: 8248_ Pavimentos/barnices para madera



DESCRIPCIÓN

Barniz de poliuretano al agua sin olor con una excelente resistencia al desgaste y elevada transparencia. Por su excelente versatilidad es apto tanto como capa sellado en el sistema Pavimyc HB 2/C como sobre superficies de madera previamente imprimadas.

USO: INTERIOR

Recomendado para todo tipo de superficies de madera y minerales (previa imprimación) por su fácil aplicación, rápido secado y resistencia a la abrasión. Recomendado como capa de sellado en el sistema Pavimyc HB 2/C.

PROPIEDADES

- Película de tacto agradable
- Excelente resistencia al rayado
- Acabado transparente
- Proporciona acabados de poro cerrado evitando la suciedad
- Fácil aplicación
- Gran dureza
- Elevada resistencia a la abrasión
- Secado rápido
- Fácil limpieza

Acabado: Brillante, Satinado y Mate

Color: Incoloro

Viscosidad: Mínimo 25" S/FR1002

Densidad: 1,05 ± 0,05 gr/cc S/FR1001

Secado: Al tacto 30 minutos

Repintado mínimo: 4-6 horas

Repintado máximo: Transcurridas 24 horas, conviene lijar entre mano y mano

Diluyente: Agua

Rendimiento: 10-12 m²/L (por mano)

Sólidos en volumen: 35 ± 2 % Teórico

Punto de inflamación: No inflamable

Mezcla A/B en volumen: 10:1

Mezcla A/B en Peso: Brillante: 90:9
Satinado y Mate: 91:9

Vida de la mezcla: min 120 min

Brillo: Satinado: 50% +/-5
Mate: 18% +/- 5

Resistencia al desgaste: 20 mg CS10/7 días/1000 g

Contenido en COV: Máximo 130 g/l

82485 Brillante 82486 Satinado
82487 Mate

Formato: 4 L/15 lt

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica pueden cambiar y deben ser actualizadas. Consulte www.juno.es o su representante JUNO más cercano para obtener la ficha técnica más reciente. El asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, están basadas en la experiencia y conocimiento técnico de JUNO. Los datos mostrados en este documento deben ser considerados una recomendación y como tal no implica compromiso alguno, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos suministrados por JUNO se llevan a cabo por terceros. Consecuentemente, el resultado final es responsabilidad única del cliente, aplicador o manipulador de los productos y no de la empresa suministradora. Este documento no exime al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. En caso de responsabilidad asumida por parte de JUNO, quedará ésta limitada al estricto valor de la mercancía suministrada y utilizada por el cliente, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios ocasionados. JUNO garantiza la calidad de todos sus productos, de conformidad con las Condiciones Generales de Venta vigentes.

Industrias JUNO, S.A. • Barrio Sakoni, 10 • 48950 Erandio (Bizkaia) • Tfno. 944 670 062 • infoweb@juno.es • www.juno.es

Ficha Técnica

BARNIZ AQUAPUR 2/C

Código: 8248_ Pavimentos/barnices para madera



PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

CAPA DE SELLADO SISTEMA PAVIMYC HB 2/C Aplicar el Barniz antes de que transcurran 72 horas desde la aplicación de la capa de terminación del Pavimyc HB 2/C. Aplicar 2 manos.

MADERAS NUEVAS. La madera debe encontrarse sin grasa, lijada, limpia y completamente seca. Su contenido en humedad no debe exceder del 12%. Se recomienda imprimir previamente con Fondo acuoso 2/C. Las maderas muy resinosas, deben limpiarse previamente con disolvente **D-45 (Cod 50.017)** para evitar problemas de secado.

MADERAS BARNIZADAS. Puede aplicarse sobre barnices antiguos si están en buen estado. Es necesario desengrasar la superficie, lijar suavemente para eliminar el brillo y aplicar una o dos manos de barniz al uso o rebajado con un 5% de agua, lijando entre mano y mano. Si el barniz se encuentra en mal estado es conveniente eliminarlo completamente y limpiar la superficie. Acabar con dos manos de barniz, rebajado con un 5% de agua, lijando entre mano y mano.

SUPERFICIES MINERALES. Plastes, yeso, hormigón, cemento o mortero a base de ligantes hidráulicos. Esperar hasta total fraguado (min 1 mes). Eliminar suciedad, agentes encofrantes, grasas y aceites. Eliminar eflorescencias y mohos. En superficies pulidas, lijar superficialmente para abrir el poro, limpiando el polvo generado. Emplastecer los defectos del soporte con plaste adecuado. Aplicar una primera mano de **Imprimación Dynapok al agua (Cod 7.160)** para sellar y regular la absorción del soporte

CONSEJOS DE APLICACIÓN

Remover el contenido del envase hasta total homogeneización

Aplicar sobre superficies consistentes, limpias y completamente secas.

Diluir o no el producto en función de la porosidad y estado del soporte.

Aplicar el producto con suficiente renovación de aire.

CONDICIONES AMBIENTALES. No aplicar sobre soportes con Tª inferior a 5°C, ni excesivamente calientes.

La humedad relativa no debe superar el 80%. No aplicar con riesgo de lluvia ni fuerte viento.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA. Remover el componente A en su envase y una vez homogeneizado añadir encima el componente B lentamente, mientras se realiza una agitación mecánica a bajas revoluciones. Agitar durante 2 minutos hasta su perfecta homogeneización. Si fuera necesario cambiar la mezcla de envase y remover, para garantizar una mezcla lo más homogénea posible. Dejar reposar la mezcla 15 min antes de empezar a pintar.

MÉTODO DE APLICACIÓN. Brocha o rodillo. Preparada la superficie, terminar con 2/3 manos de Barniz Aquapur 2/C aplicadas al uso y bien estiradas, a intervalos de 4/6 horas y así evitar problemas de adherencia. En suelos muy porosos, puede ser conveniente la aplicación de más capas. Si transcurrieran más de 24 horas entre mano y mano, conviene lijar suavemente para favorecer la adherencia.

LIMPIEZA. Limpiar inmediatamente las manchas y el material de trabajo con agua. En caso de barniz seco utilizar acetona.

OBSERVACIONES

En maderas claras, especialmente el roble y el castaño, debe aplicarse bien estirado evitando descuelgues y espesores de barniz elevados ya que se pueden producir coloraciones intensas en esas zonas.

El parquet ya barnizado puede ser pisado después de 12 horas.

La limpieza con agua o detergente puede efectuarse pasados 10 días.

No colocar las alfombras hasta después de una semana.

El paso del aspirador y el de un paño húmedo mantienen el barniz en perfectas condiciones.

Limpiar las manchas con un limpiador neutro.

No utilizar disolventes fuertes ni productos ácidos o alcalinos.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m², la porosidad y textura del soporte.

Almacene el material sobrante en lugar ventilado y seco. El envase debe estar limpio y ser del tamaño adecuado para la cantidad de producto sobrante. Cerrar los envases cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar derrames. Preservar los envases de heladas, altas temperaturas y de la exposición directa al sol. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales.

No comer, beber, ni fumar durante la preparación y aplicación del producto. Las operaciones de preparación de superficies y aplicación deben realizarse con las correspondientes medidas de seguridad. Para más información consultar la Ficha de Seguridad.

En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños.

No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Consulte a su ayuntamiento sobre el correcto reciclaje tanto del envase como de desechos y sobrantes de pintura de acuerdo a ley y principios de respeto medioambiental.

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica pueden cambiar y deben ser actualizadas. Consulte www.juno.es o su representante JUNO más cercano para obtener la ficha técnica más reciente. El asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, están basados en la experiencia y conocimiento técnico de JUNO. Los datos mostrados en este documento deben ser considerados una recomendación y como tal no implica compromiso alguno, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos suministrados por JUNO se llevan a cabo por terceros. Consecuentemente, el resultado final es responsabilidad única del cliente, aplicador o manipulador de los productos y no de la empresa suministradora. Este documento no exime al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. En caso de responsabilidad asumida por parte de JUNO, quedará ésta limitada al estricto valor de la mercancía suministrada y utilizada por el cliente, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios ocasionados. JUNO garantiza la calidad de todos sus productos, de conformidad con las Condiciones Generales de Venta vigentes.

Industrias JUNO, S.A. • Barrio Sakoni, 10 • 48950 Erandio (Bizkaia) • Tfno. 944 670 062 • infoweb@juno.es • www.juno.es