

# JUNO TINTE

## Barniz sintético coloreado

Barniz brillante protector.  
Fácil aplicación y mantenimiento.  
Mantiene la veta original de la madera.

Acabado: Brillante.  
Uso: interior y exterior.  
Presentación: 750, 375 ml.  
Secado: 4-6 horas (al tacto).  
Repintado: 24 horas(mínimo). Dejar secar correctamente antes de aplicar sucesivas manos.  
Manos: Mínimo 2 manos para lograr protección y decoración adecuada.  
Rendimiento: 12-14 m<sup>2</sup>/litro por mano.  
Aplicación: Brocha, rodillo o pistola.  
Limpieza y dilución: Disolvente.  
Uso: Todo tipo de superficies de madera que se deseen proteger y decorar.

Observaciones: Aplicar en capas finas, bien estiradas, hasta obtener el brillo y color uniforme y el espesor adecuado que permita cerrar perfectamente el poro de la madera y evitar problemas de repintado.

## Gloss Woodcare Lacquer

Protective and durable high quality synthetic gloss varnish in a variety of shades.  
Finishes that are easy to apply and easy to maintain.  
Enhances the grains and natural qualities of wood.

Finish: Gloss.  
Usage: Interior & Exterior.  
Pack Size: 375 ml & 750ml.  
Drying Time: 4-6 hours (touch dry).  
Repaint: Min. 24 hours. Allow to dry properly before applying successive coats.  
Coats: Apply minimum 2 coats.  
Practical Coverage: 12-14 m<sup>2</sup>/liter/coat.  
Application: Brush, Roller or Spray.  
Cleaning and Thinning: Solvent Thinner.  
Applications: Suitable for all types of wood.

Observations: Apply 2-3 thin coats, allowing to dry between coats, until desired shade, gloss and protection is achieved.


June 2016. Shades and finishes shown in this color chart have been achieved applying 1 and 2 coats. Final result may vary according to the state and color of the wood's surface. Graphic pigments in this chart may not represent the final appearance. This colour chart nullifies any previous version.



Madera sin tratar | Raw wood



Pino | Pine 42.040




Nogal | Walnut 42.041




Caoba | Mahogany 42.042



Castaño | Chestnut 42.043



Teca | Teak 42.044



Palisandro | Rosewood 42.045



Roble | Oak 42.046

Junio 2016. La tonalidad y el acabado mostrado en esta carta muestran aplicaciones de 1 y 2 manos. El resultado final varía dependiendo de la madera original. Las tintas gráficas pueden tener desviación respecto al aspecto final. Esta carta anula las anteriores.