BONDEX

Fondo preventivo

Insecticida / Fungicida / Anti-termitas

BONDEX EXTRA FONDO — Ref. 4150

Producto insecticida, fungicida y anti-termitas, destinado al tratamiento preventivo por pulverización, pincelado o inmersión (3 minutos) de maderas tanto de interior como de exterior.

Todo tipo de maderas en interior y maderas al exterior.

Compatible con cualquier tipo de imprimación y de acabado, lasures, barnices o pinturas.

Capacidad
0,75 l
5 l

Producto	Fondo protector incoloro.
Uso	Madera nueva o vieja tanto de interior como exterior.
Aplicación	Pulverización, pincelado o inmersión.
Composición	Emulsión hidro-dispersable.
Color	Una vez seco, transparente e incoloro.
Aspecto	Oleoso.
Propiedades	Insecticida, fungicida, anti-termitas.
Solvente	Agua.
Secado	Entre capas: 1 hora. Capa de acabado: mínimo 48 h.
Rendimiento	5 m² por litro.
Limpieza	Agua y jabón.
Certificación	EN 46 + (EN 73 y EN 84), EN 118 + (EN73 y EN 84), EN 152-1, EN 113 + (EN 73 y EN 84)

BONDEX

Fondo preventivo

Insecticida / Termiticida- Fungicida

Ficha técnica — BONDEX EXTRA FONDO — Ref. 4150

Tipo

Producto de tratamiento insecticida, fungicida y anti-termitas, destinado al tratamiento preventivo por pulverización, pincelado o inmersión de maderas de interior o exterior.

Su formulación incorpora un difusor activo (patentado), permitiendo que los ingredientes activos continúen penetrando en la madera, incluso una vez evaporado el solvente.

Dicha propiedad le permite alcanzar una penetración de hasta 6 mm (superior a los productos convencionales basados en el petróleo o en fase acuosa).

Destino

Todo tipo de maderas en interior y maderas al exterior de sección menor a 27 mm, sin contacto con el suelo.

PROPIEDADES

- Preventivo.
- Insecticida / Fungicida.
- Antitermitas.
- No inflamable.
- Hidrodispersable / suministrado listo al uso.
- No Irritante / Sensibilizante (sin irritaciones ni alergias).
- Sin olor.

DATOS TÉCNICOS

Densidad: 1.
Ph: 6,5 a 7,5.
Fungicida: Propiconazol.
Olor: Inodoro en base agua.
Insecticida: Cipermetrina.
Punto de inflamación: > 100ºC (Base agua).

EFICACIA

Preventivo: (EN 46), contra los "algavaros de las casas" válido también contra otros insectos de larvas xilófagas. (EN 118), contra las termitas.

Fungicida: (EN 113), contra todos los hongos de pudrición cúbica y fibrosa. (EN 152), contra el azulamiento.

Durabilidad: (EN 73), envejecimiento por evaporación; (EN 84), envejecimiento por deslavado.

Apto para maderas situadas en clase de riesgo: 1-2-3 (maderas al exterior, de sección < a 27 mm.).

APLICACIÓN

Preparación general del soporte:

Las superficies deben estar limpias y exentas de acabado.

Productos complementarios:

Para un óptimo resultado, se recomienda el decapado previo, mediante Bondex Decapante para Madera (Ref. 8014).

Modo de empleo:

Aplicar 2 o 3 manos por pincelado o pulverización sin aporte de aire sobre todas las caras, extremos, cortes, insistiendo en las partes encastradas y en las uniones.

También puede aplicarse por inmersión de 3 minutos.

RENDIMIENTO

5 m² por litro, según la porosidad de la madera y el modo de aplicación.

SECADO

- **Entre capas:** 1 hora.
- **Capa de acabado:** 48 horas, mínimo.

CONDICIONES DE USO

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.

Dy-FR-?-23/04/04-MC