BONDEX

Tratamiento

Insecticida / Fungicida / Anti-termitas - Ext/Int

BONDEX MULTI-TRATAMIENTO — Ref. 4003

Producto de tratamiento insecticida, fungicida y anti-termitas.

Destinado al tratamiento Curativo / Preventivo de maderas atacadas por insectos, y al tratamiento preventivo contra ataques de hongos.

Apto para todo tipo de maderas en interior y maderas al exterior.

Compatible con productos de imprimación y acabado (barnices, pinturas, lasures).

Producto listo al uso. No diluir.

Capacidad
0,75 l
5 l
25 l

Producto	Insecticida, fungicida y anti-termitas.
Uso	Interior / Exterior.
Aplicación	Pincelado.
Composición	Insecticida: Cipermetrina. Fungicidas: Propiconazol - IPBC - Tebuconazol.
Color	Incoloro.
Aspecto	Oleoso.
Propiedades	Compatible con todo tipo de acabados. Listo al uso. Hasta 10 años de eficacia.
Solvente	Agua.
Secado	Entre manos: 1 hora. Capa de acabado: mínimo 48 horas.
Rendimiento	3 m² por litro.
Limpieza	Agua.
Certificación	EN 46 + (EN 73 y EN 84), EN 118 + (EN73 y EN 84), EN 152-1, EN 113 + (EN 73 y EN 84), EN 22.

BONDEX

Tratamiento para madera

Insecticida / Fungicida / Anti-termitas - Exterior/Interior

Ficha técnica **BONDEX MULTI-TRATAMIENTO** **Ref. 4003**

Tipo

Producto de tratamiento insecticida, fungicida y anti-termitas.

Compatible con productos de imprimación y acabado (barnices, pinturas, lasures).

Destino

Destinado al tratamiento Curativo/Preventivo de maderas atacadas por insectos, y al tratamiento preventivo contra ataques de hongos.

Apto para todo tipo de maderas en interior y maderas al exterior de sección menor a 27 mm, sin contacto con el suelo.

PROPIEDADES

- Interior / Exterior.
- Curativo / Preventivo.
- Compatible con todo tipo de acabados.
- Producto listo al uso. No diluir.

DATOS TÉCNICOS

Densidad: 1.000 ± 0,02 (a 20 ºC).
Ph: 6,5 a 7,5.
Fungicidas: Propiconazol - IPBC - Tebuconazol.
Insecticida: Cipermetrina.
Olor
Punto inflamación: > 100 ºC.

EFICACIA

Producto eficaz contra los insectos de madera seca de larvas xilófagas (Capricornios, Lictus, Carcoma) así como contra termitas.

Insecticida preventivo: (EN 46), contra los algavaros de las casas y otros insectos de larva xilófaga.

Insecticida curativo: (EN 22), contra los algavaros de las casas. **Anti-termitas:** (EN 118), eficacia contra termitas.

Fungicida: (EN 113), contra los hongos de pudrición.

Durabilidad: (EN 73), envejecimiento por evaporación; (EN 84), envejecimiento por deslavado.

Apto para maderas situadas en clase de riesgo: 1-2-3 (maderas al exterior, de sección < a 27 mm).

APLICACIÓN

Preparación general y del soporte:

Sustituir la madera que presente grave deterioro. Sondear, desbastar y cepillar las zonas afectadas.

La superficie de la madera debe estar limpia y sin ningún tipo de acabado.

Productos complementarios:

Recomendamos la eliminación de antiguas capas de pintura mediante Bondex Decapante para Madera (Ref. 8014).

Modo de empleo:

Aplicar una dosis equivalente a 3m²/litro (2-3 manos), en todas las caras y extremos de la estructura a tratar. Para las zonas de difícil acceso, puede aplicarse mediante pulverizador.

Insistir en los extremos, cortes, partes encastradas en paredes y uniones.

Tratar las maderas sanas que estén en contacto con maderas atacadas.

Una vez finalizado el tratamiento, se recomienda aplicar un producto de acabado, de la gama Bondex (lasures, barnices o ebanistería).

RENDIMIENTO

3 m² por litro (300 gr/m²).

SECADO

- **Entre manos:** 1 hora.
- **Aplicación del acabado:** mínimo 48 horas.

Varía según: temperatura, higrometría, especie de madera y cantidad de producto aplicado.

CONDICIONES DE USO

Aplicar sobre madera seca con una tasa de humedad entre 8-20%, sin ningún tipo de acabado.

Advertencia: El tratamiento curativo de madera de construcción (elementos estructurales de contención; vigas maestras, muros, columnas), debe ser llevado a cabo por personal especializado, quienes identificarán los agentes causantes del daño, evaluarán su magnitud y decidirán cual es el tratamiento más adecuado.

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.

Dy-SP-DZ-14/09/04-DF