Índice Interactivo

Pulse sobre el nombre del producto
y le conducirá a su correspondiente ficha técnica

BONDEX

Gama Madera

Fondo Preventivo

- Bondex Classic Fondo

Tratamientos

- Bondex Multi-tratamiento
- Matacarcomas - Especial Muebles (Inyector)

Lasures para Madera

- Bondex Classic Mate
- Bondex Classic Satinado

Mantenimiento

- Aceite de Teca

BONDEX

Fondo preventivo

Insecticida / Fungicida / Anti-termitas

HASTA 10 AÑOS DE EFICACIA

BONDEX CLASSIC FONDO — Ref. 4280

Producto insecticida, fungicida y anti-termitas, destinado al tratamiento preventivo por pulverización, pincelado o inmersión (3 minutos).

Todo tipo de maderas en interior y maderas al exterior.

Compatible con cualquier tipo de imprimación y de acabado, lasures, barnices o pinturas.

Capacidad
0,75 l
5 l
25 l

Producto	Fondo protector incoloro.
Uso	Madera nueva o vieja tanto de interior como exterior.
Aplicación	Pulverización, pincelado o inmersión.
Composición	Cipermetrina, IPBC, Propiconazol, Tebuconazol.
Color	Una vez seco, transparente e incoloro.
Aspecto	Líquido no graso.
Propiedades	Insecticida, fungicida, anti-termitas.
Solvente	White-Spirit.
Secado	Al tacto: 1 hora. Repintado: 24 horas.
Rendimiento	5 m² por litro.
Limpieza	Diluyente sintético.
Certificación	EN 46 + (EN 73 y EN 84), EN 118 + (EN73 y EN 84), EN 152-1, EN 113 + (EN 73 y EN 84).

BONDEX

Fondo preventivo

Insecticida / Termiticida - Fungicida

Ficha técnica — BONDEX CLASSIC FONDO — Ref. 4280

Tipo

Producto de tratamiento insecticida, fungicida y anti-termitas, destinado al tratamiento preventivo por pulverización, pincelado o inmersión de maderas de interior o exterior.

Destino

Todo tipo de maderas en interior y maderas al exterior de sección menor a 27 mm, sin contacto con el suelo.

PROPIEDADES

- Exterior / Interior.
- Insecticida / Fungicida / Termiticida.
- Una vez seco, transparente e incoloro.
- Producto listo al uso. No diluir.

CARACTERÍSTICAS

Densidad: 0,79 (a 20 ºC).
Ph:
Fungicida/Insecticida: Cipermetrina (0,07%); IPBC (0,05%); Propiconazol (0,15%); Tebuconazol (0,05%).
Olor: Fuerte.
Punto de inflamación: Aprox. 38°C, Pensky Martens.

EFICACIA

Insecticida preventivo: (EN 46), eficaz contra los "algavaros de las casas", válido también contra otros insectos de larva xilófaga.

Insecticida curativo: (EN 22), eficaz contra los "algavaros de las casas".
Anti-termitas: (EN 118), eficaz contra las termitas.
Fungicida: (EN 113 + EN 192.1), eficaz contra todos los hongos de pudrición cúbica y fibrosa.
Durabilidad del producto aplicado: (EN 73), prueba de evaporación. (EN 84), prueba de deslavado.
Apto para maderas situadas en clase de riesgo: 1-2-3 (maderas al exterior, de sección < a 27 mm.).

APLICACIÓN

Preparación general y del soporte:
No aplicar sobre madera húmeda, helada o con escarcha.
Contenido de humedad de la madera: < 20%.
Las superficies a tratar deben estar secas y limpias de polvo, grasa o cualquier tipo de pintura, barniz o cera.
Modo de empleo:
Aplicar 2 o 3 manos por pincelado o pulverización sin aporte de aire sobre todas las caras, extremos, cortes, insistiendo en las partes encastradas y en las uniones.
También puede aplicarse por inmersión de 3 minutos.

RENDIMIENTO

De 5 m²/l, según la porosidad de la madera y el modo de aplicación.

SECADO

A 23ºC y humedad relativa normal (60%).
- **Al tacto:** 1 hora aproximadamente.
- **Repintado:** 24 horas aprox.

CONDICIONES DE USO

No aplicar con temperatura inferior a 5ºC ni humedad relativa superior al 80%.

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.

Dy-FR-ML-23/04/04-MC

BONDEX

Tratamiento

Insecticida / Fungicida / Anti-termitas - Ext/Int

BONDEX MULTI-TRATAMIENTO — Ref. 4003

Producto de tratamiento insecticida, fungicida y anti-termitas.

Destinado al tratamiento Curativo / Preventivo de maderas atacadas por insectos, y al tratamiento preventivo contra ataques de hongos.

Apto para todo tipo de maderas en interior y maderas al exterior.

Compatible con productos de imprimación y acabado (barnices, pinturas, lasures).

Producto listo al uso. No diluir.

Capacidad
0,75 l
5 l
25 l

Producto	Insecticida, fungicida y anti-termitas.
Uso	Interior / Exterior.
Aplicación	Pincelado.
Composición	Insecticida: Cipermetrina. Fungicidas: Propiconazol - IPBC - Tebuconazol.
Color	Incoloro.
Aspecto	Oleoso.
Propiedades	Compatible con todo tipo de acabados. Listo al uso. Hasta 10 años de eficacia.
Solvente	Agua.
Secado	Entre manos: 1 hora. Capa de acabado: mínimo 48 horas.
Rendimiento	3 m² por litro.
Limpieza	Agua.
Certificación	EN 46 + (EN 73 y EN 84), EN 118 + (EN73 y EN 84), EN 152-1, EN 113 + (EN 73 y EN 84), EN 22.

BONDEX

Tratamiento para madera

Insecticida / Fungicida / Anti-termitas - Exterior/Interior

Ficha técnica — BONDEX MULTI-TRATAMIENTO — Ref. 4003

Tipo

Producto de tratamiento insecticida, fungicida y anti-termitas.

Compatible con productos de imprimación y acabado (barnices, pinturas, lasures).

Destino

Destinado al tratamiento Curativo/Preventivo de maderas atacadas por insectos, y al tratamiento preventivo contra ataques de hongos.

Apto para todo tipo de maderas en interior y maderas al exterior de sección menor a 27 mm, sin contacto con el suelo.

PROPIEDADES

- Interior / Exterior.
- Curativo / Preventivo.
- Compatible con todo tipo de acabados.
- Producto listo al uso. No diluir.

DATOS TÉCNICOS

Densidad: 1.000 ± 0,02 (a 20 ºC).
Ph: 6,5 a 7,5.
Fungicidas: Propiconazol - IPBC - Tebuconazol.
Insecticida: Cipermetrina.
Olor
Punto inflamación: > 100 ºC.

EFICACIA

Producto eficaz contra los insectos de madera seca de larvas xilófagas (Capricornios, Lictus, Carcoma) así como contra termitas.

Insecticida preventivo: (EN 46), contra los algavaros de las casas y otros insectos de larva xilófaga.

Insecticida curativo: (EN 22), contra los algavaros de las casas. **Anti-termitas:** (EN 118), eficacia contra termitas.

Fungicida: (EN 113), contra los hongos de pudrición.

Durabilidad: (EN 73), envejecimiento por evaporación; (EN 84), envejecimiento por deslavado.

Apto para maderas situadas en clase de riesgo: 1-2-3 (maderas al exterior, de sección < a 27 mm).

APLICACIÓN

Preparación general y del soporte:

Sustituir la madera que presente grave deterioro. Sondear, desbastar y cepillar las zonas afectadas.

La superficie de la madera debe estar limpia y sin ningún tipo de acabado.

Productos complementarios:

Recomendamos la eliminación de antiguas capas de pintura mediante Bondex Decapante para Madera (Ref. 8014).

Modo de empleo:

Aplicar una dosis equivalente a 3m²/litro (2-3 manos), en todas las caras y extremos de la estructura a tratar. Para las zonas de difícil acceso, puede aplicarse mediante pulverizador.

Insistir en los extremos, cortes, partes encastradas en paredes y uniones.

Tratar las maderas sanas que estén en contacto con maderas atacadas.

Una vez finalizado el tratamiento, se recomienda aplicar un producto de acabado, de la gama Bondex (lasures, barnices o ebanistería).

RENDIMIENTO

3 m² por litro (300 gr/m²).

SECADO

- **Entre manos:** 1 hora.
- **Aplicación del acabado:** mínimo 48 horas.

Varía según: temperatura, higrometría, especie de madera y cantidad de producto aplicado.

CONDICIONES DE USO

Aplicar sobre madera seca con una tasa de humedad entre 8-20%, sin ningún tipo de acabado.

Advertencia: El tratamiento curativo de madera de construcción (elementos estructurales de contención; vigas maestras, muros, columnas), debe ser llevado a cabo por personal especializado, quienes identificarán los agentes causantes del daño, evaluarán su magnitud y decidirán cual es el tratamiento más adecuado.

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.

Dy-SP-DZ-14/09/04-DF

BONDEX

Tratamiento

Insecticida / Anti-termitas / Anti-carcomas - Interior

HASTA 10 AÑOS DE EFICACIA

MATACARCOMAS - ESPECIAL MUEBLES (INYECTOR) Ref. 4002

Capacidad
Spray 400 ml

Producto para el tratamiento curativo y preventivo de cualquier mobiliario u obra de arte en madera, que haya sido afectado por el ataque de insectos xilófagos (carcoma) o termitas.

Acción insecticida (curativa y preventiva) contra insectos xilófagos y termitas.

Su formulación no daña los encolados, por ejemplo marquetería.

Olor agradable, gracias a su formulación con olor a cera.

Fácil de aplicar, gracias a su sistema de inyección, con alargo y cápsula de saturación.

Producto	Tratamiento curativo / preventivo.
Uso	Muebles de interior y objetos de arte de madera.
Aplicación	Inyección.
Composición	Insecticida: Cipermetrina.
Color	Una vez seco, transparente e incoloro.
Aspecto	Líquido, no graso.
Propiedades	Insecticida, anti-termitas. Hasta 10 años de eficacia.
Solvente	No precisa. Listo al uso.
Secado	Entre manos: 1 hora. Capa de acabado: mínimo 48 horas.
Rendimiento	1 m² por 400 ml, aproximadamente.
Limpieza	White-Spirit.
Certificación	EN 46 + (EN 73 y EN 84), EN 118 + (EN 73 y EN 84), EN 22.

BONDEX

Tratamiento para madera

Insecticida / Anti-termitas / Anti-carcomas - Interior

Ficha técnica MATACARCOMAS - ESPECIAL MUEBLES (INYECTOR) Ref. 4002

Tipo

Acción insecticida (curativa y preventiva) contra insectos xilófagos y termitas.

Su formulación no daña los encolados, por ejemplo marquetería.

Agradable de aplicar, gracias a su formulación con olor a cera.

Destino

Producto para el tratamiento curativo y preventivo de cualquier mobiliario u obra de arte en madera, que haya sido afectado por el ataque de insectos xilófagos (carcoma) o termitas.

PROPIEDADES

- Sistema de inyección con alargo y cápsula de saturación.
- No daña los encolados.
- Olor agradable.
- Incoloro: no altera el aspecto natural de la madera.

CARACTERÍSTICAS

Densidad:
Ph: No concernido.
Aspecto: Líquido, no graso.
Fungicidas:
Insecticida: Cipermetrina.
Solvente: White-Spirit.
Gas propulsor: Butano.
Olor: A cera.
Punto de inflamación: < 21ºC.

EFICACIA

Insecticida preventivo: (EN 46), eficaz contra los "algavaros de las casas", válido también contra otros insectos de larva xilófaga.
Insecticida curativo: (EN 22), eficaz contra los "algavaros de las casas".
Anti-termitas: (EN 118), eficaz contra las termitas.
Durabilidad del producto aplicado: (EN 73), prueba de evaporación. (EN 84), prueba de deslavado.

APLICACIÓN

Preparación general y del soporte:
La madera debe estar seca (grado de humedad entre 8% y 20%), y exenta de cualquier revestimiento (lasur, cera, barniz o pintura).
Productos complementarios:
Recomendamos la eliminación de antiguas capas de pintura mediante Bondex Decapante para Madera (Ref. 8014) o en el caso de encerados, Bondex Desencerador para Madera (Ref. 2102).
Sanear mediante desbastado, las partes dañadas y sustituir aquellas que presenten grave deterioro.
Proteger adornos, cuero, tejidos, etc.
Modo de empleo:
1º) Inyectar el producto en los orificios de salida de los insectos, hasta su saturación, realizando 2 ó 3 pulsaciones breves y sucesivas (inyectar 1 orificio por cada 3 cm).
2º) Pulverizar (sin el sistema de inyección acoplado), una dosis de 100 ml/m² de producto, sobre la superficie a tratar. Pasada una hora aprox., repetir el proceso 2º.
Una vez finalizado el tratamiento, se recomienda aplicar un producto de acabado, de la gama Bondex (lasures, barnices o ebanistería).

RENDIMIENTO

1 m² por 400 ml, aprox.
Varía según la porosidad de la madera y de la gravedad de los ataques.

TIEMPO DE SECADO

- **Entre manos:** 1 hora.
- **Aplicación del acabado:** mínimo 48 horas.

Varía según la temperatura, especie de madera, higrometría, cantidad de producto aplicado.

CONDICIONES DE USO

Temperatura de aplicación: superior a 5ºC.
Protegerse la piel, las manos, la cara, los ojos y las vías respiratorias.

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.

Dy-?-?-12/04/2004-MC

BONDEX

Lasur para madera

Anti-UV / Fungicida en superficie / Hidrófugo - Ext/Int.

BONDEX CLASSIC MATE — Ref. 4385

Acabado decorativo a poro abierto para todo tipo de maderas al interior y exterior.

Contiene fungicida, para la protección de la película contra hongos de azulado y moho. Hidrófugo y sobre todo protege de la radiación ultravioleta del sol.

Bondex Classic Mate se degrada por erosión, sin producirse cuarteamiento y desconchamiento, de manera, que no es necesario eliminar antiguas capas (lijado o decapado), antes de aplicar sucesivas capas de mantenimiento.

Capacidad
0,75 l
5 l

Producto	Protector decorativo para madera.
Uso	Madera, nueva o vieja previamente tratada con Bondex Classic Fondo.
Aplicación	Brocha o pistola.
Composición	Resinas alquídicas.
Color	Solicitar carta de colores.
Brillo	Mate.
Propiedades	Anti-UV, fungicida en superficie, hidrófugo.
Diluyente	No precisa. Listo al uso.
Secado	Al tacto: 6 horas. Repintado: 24 horas.
Rendimiento	10-15 m² por litro. Dependiendo de la superficie a tratar y del método de aplicación.
Limpieza	Diluyente sintético.

BONDEX

Lasur para madera

Anti-UV / Fungicida en superficie / Hidrófugo.

Ficha técnica — BONDEX CLASSIC MATE — Ref. 4385

Tipo

Lasur protector/decorativo para madera de interior y exterior, de alto poder de penetración. Impregna la madera, otorgándole una protección hidrófuga (repele el agua y humedad del exterior, pero permite la salida del vapor de agua contenido en el interior de la madera) y anti UV.

Contiene fungicida, para la protección en superficie contra hongos de azulado y moho.

Destino

Todo tipo de madera, nueva o vieja previamente tratada con Bondex Fondo.

PROPIEDADES

- Exterior / Interior.
- Contiene fungicida.
- Impermeable.
- Transpirable.
- Anti UV.
- Fácil mantenimiento.

DATOS TÉCNICOS

Densidad: 0,88 (a 23ºC).

Viscosidad: Oleoso.

Contenido sólido: 35% aprox. (en peso).

Brillo: Mate.

Olor: Inodoro una vez seco.

APLICACIÓN

Preparación general y del soporte:

La madera debe estar seca, porosa, limpia de polvo y suciedades, así como libre de cualquier barniz, pintura o ceras.

Productos complementarios:

Para un óptimo resultado, se recomienda el decapado previo, mediante Bondex Decapante para Madera (Ref. 8014).

Modo de empleo:

Aplicar directamente 2-3 manos sobre la madera limpia o con un tratamiento previo de Bondex Fondo.

Para una mayor protección, se recomienda aplicar Bondex Mate como capa de impregnación, previa al acabado posterior con 2 manos de Bondex Classic Satinado.

Advertencia: La durabilidad al exterior de los acabados en incoloro, debido a su ausencia de pigmentos, es inferior a los acabados coloreados.

Mantenimiento:

Los lasures Bondex, al degradarse por erosión, no acumulan capas antiguas, evitando de esta manera el inconveniente de tener que eliminarlas mediante lijado o decapado.

El mantenimiento de maderas tratadas previamente con lasures de la gama Bondex es pues muy sencillo, basta con un suave lijado previo a la aplicación de una o dos manos nuevas de producto.

RENDIMIENTO

10-15 m² por litro.

TIEMPO DE SECADO

Medidas tomadas a 23°C y a una humedad relativa media.

- **Al tacto:** 6 horas.
- **Repintado:** 24 horas.

CONDICIONES DE USO

La madera a tratar debe tener un grado de humedad máxima del 18-20%.

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.

Dy-SP-DZ-12/04/2004-MC

BONDEX

Lasur para madera

Anti-UV / Fungicida en superficie / Hidrófugo - Ext/Int.

BONDEX CLASSIC SATINADO — Ref. 4390

Acabado decorativo para todo tipo de maderas en interior y exterior.

Forma una película microporosa flexible, que aporta una acción hidrófuga y protectora de la radiación Ultravioleta del sol.

Contiene fungicida, para la protección de la película contra hongos de azulado y moho.

Bondex Classic Satinado se degrada por erosión, sin producirse cuarteamiento y desconchamiento, de manera, que no es necesario eliminar antiguas capas (lijado o decapado), antes de aplicar sucesivas capas de mantenimiento.

Capacidad
0,75 l
2,5 l
5 l

Producto	Protector decorativo para madera.
Uso	Madera, nueva o vieja previamente tratada con Bondex Fondo.
Aplicación	Brocha o pistola.
Composición	Resinas alquídicas.
Color	Solicite carta de colores.
Brillo	Satinado.
Propiedades	Anti-UV, fungicida en superficie, hidrófugo.
Diluyente	No precisa. Listo al uso.
Secado	Al tacto: 6 horas. Repintado: 24 horas.
Rendimiento	10-15 m² por litro. Dependiendo de la superficie a tratar y del método de aplicación.
Limpieza	Diluyente sintético.

BONDEX

Lasur para madera

Anti-UV / Fungicida en superficie / Hidrófugo.

Ficha técnica — BONDEX CLASSIC SATINADO — Ref. 4390

Tipo

Lasur protector/decorativo para madera de interior y exterior. Forma una película microporosa, otorgándole una protección hidrófuga (repele el agua y humedad del exterior, pero permite la salida del vapor de agua contenido en el interior de la madera) y anti UV.

Contiene fungicida, para la protección en superficie contra hongos de azulado y moho.

Su efecto hidrófugo/transpirable, evita el desconchamiento.

Su gran elasticidad, le permite adaptarse a los movimientos de la madera, evitando el cuarteamiento de la película.

Destino

Todo tipo de madera, nueva o vieja previamente tratada con Bondex Fondo.

PROPIEDADES

- Exterior / Interior.
- Protector. Contiene fungicida.
- Protección UV.
- Flexible.
- Impermeable / Transpirable.

DATOS TÉCNICOS

Densidad: 0,92 (a 23ºC).
Viscosidad: Oleoso.
Contenido sólido: 50% aprox. (en peso).
Brillo: Satinado, brillo sedoso.
Olor: Inodoro una vez seco.

APLICACIÓN

Preparación general y del soporte:

La madera debe estar seca, porosa, limpia de polvo y suciedades, así como libre de cualquier barniz, pintura o ceras.

Productos complementarios:

Para un óptimo resultado, se recomienda el decapado previo, mediante Bondex Decapante para Madera (Ref. 8014).

Modo de empleo:

Aplicar directamente 2-3 manos sobre la madera limpia o con un tratamiento previo de Bondex Fondo.

Para una mayor protección, se recomienda aplicar Bondex Mate como capa de impregnación, previa al acabado posterior con 2 manos de Bondex Classic Satinado.

Advertencia: La durabilidad al exterior de los acabados en incoloro, debido a su ausencia de pigmentos, es inferior a los acabados coloreados.

Mantenimiento:

Los lasures Bondex, al degradarse por erosión, no acumulan capas antiguas, evitando de esta manera el inconveniente de tener que eliminarlas mediante lijado o decapado.

El mantenimiento de maderas tratadas previamente con lasures de la gama Bondex es pues muy sencillo, basta con un suave lijado previo a la aplicación de una o dos manos nuevas de producto.

RENDIMIENTO

10-15 m² por litro.

TIEMPO DE SECADO

Medidas tomadas a 23°C y a una humedad relativa media.

- **Al tacto:** 6 horas.
- **Repintado:** 24 horas.

CONDICIONES DE USO

La madera a tratar debe tener un grado de humedad máxima del 18-20%.

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.

Dy-SP-DZ-12/04/2004-MC

BONDEX

Mantenimiento

Cuidado y renovación de muebles de jardín y maderas exóticas

ACEITE DE TECA — Ref. 4428

Aceite de teca, especialmente indicado para el mantenimiento de maderas exóticas y tropicales (teca, iroko, etc.), tanto en interior como exterior.

Su fórmula, con filtro solar, proporciona una protección superior a los aceites convencionales.

Capacidad
0,75 l
4 l

Producto	Aceite para mantenimiento y renovación de maderas exóticas y tropicales.
Acción	Reparador.
Utilizar	Muebles de jardín o maderas exóticas como teca, iroko, etc.
Aplicación	Brocha.
Color	Incoloro y miel.
Diluyente	No precisa. Listo al uso.
Secado	Al tacto: 3-5 h. Repintado: 24 h. Endurecimiento total: 1 semana aprox.
Rendimiento	20-24 m² por litro. Variable según el tipo de madera y el estado de la superficie.
Limpieza	White spirit.

BONDEX

Mantenimiento

Aceite para el cuidado y renovación de muebles de jardín y de maderas exóticas.

Ficha técnica — ACEITE DE TECA — Ref. 4428

Tipo

Aceite especial formulado a base de resinas alquídicas en base disolvente, para el cuidado y renovación de maderas exóticas.

Fórmula reforzada con filtro solar.

Destino

Muebles de jardín o maderas exóticas (teca, iroko, etc.).

PROPIEDADES

- Preserva el aspecto natural de la madera.
- Durabilidad extraordinaria.
- Protección contra la intemperie.
- Buena penetración en la madera.
- Repele el agua.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto: Líquido oleoso.
Densidad: 0,9 kg/l.
Viscosidad: > 62 seg. ISO Copa 6 a 23ºC.
Contenido sólido: Aprox. 51% p/p.
Punto inflamación: 62 ºC.

APLICACIÓN

Preparación general y del soporte:

Agitar antes y durante su uso. Mantener el envase bien cerrado después de usarlo.

Aplicar sobre maderas sin pintar ni barnizar. Asimismo, la madera debe hallarse totalmente limpia y seca.

Modo de empleo:

Producto listo al uso (no diluir).

Aplicar Bondex Aceite de Teca con una brocha hasta que la madera esté saturada (2 manos). El aceite sobrante se eliminará al cabo de 15-30 minutos con un paño suave.

Mantenimiento:

Proceder a un mantenimiento anual, aplicando 1 ó 2 manos de producto, dependiendo de la degradación.

RENDIMIENTO

20-24 m² por litro. Variable según el tipo de madera y el estado de la superficie.

TIEMPO DE SECADO

Medidas tomadas a 23ºC y 60% H.R.

- **Al tacto:** 3-5 horas.
- **Repintado:** 24 horas.
- **Endurecimiento total:** 1 semana aprox.

CONDICIONES DE USO

La humedad de la madera en el momento de la aplicación no debe superar el 18%.

No utilizar a temperaturas inferiores a 5º C ni con una humedad relativa superior al 80%.

Estabilidad: Hasta 5 años en envase original cerrado.

Almacenamiento: Perfectamente cerrado, al abrigo de las heladas.

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.

Dy-SP-DZ-21/03/05-DF