

# Ficha Técnica

## ALUMINIO METALIZADO

Código: 05802 Esmaltes



### DESCRIPCIÓN

Esmalte a base de resina uretanada modificada en combinación con purpurina de aluminio.

### USO: INTERIOR - EXTERIOR

Especialmente indicado como acabado para toda clase de superficies metálicas con buenas propiedades anticorrosivas por su poder impermeabilizante y buena resistencia a la humedad. Deja un acabado liso y brillante.

### PROPIEDADES

- Fácil aplicación.
- Buen poder cubriente.
- Acabado metalizado.
- Propiedades anticorrosivas.
- Buena resistencia a la humedad.

**Acabado:** Metalizado

**Color:** Ral 9006, Ral 9007 (Sistema tintométrico)

**Viscosidad:** Mínimo 60" S/FR1002

**Densidad:** 0,95 ± 0,05 gr/cc S/FR1001

**Secado:** Al tacto: 6-12 horas

**Repintado mínimo:** 24 horas

**Diluyente:**

Brocha: Disolvente D-16

Pistola: Disolvente D-40.

**Rendimiento:** 17 m<sup>2</sup>/l (para 25 micras)

**Sólidos en volumen:** 48% Teórico

**Punto de inflamación de la mezcla:** Inflamable 26°C

**Humedad relativa:** Máximo 80%

**Contenido en COV:** Máximo 500 g/l

05802 METALIZADO.



Formato: 4 L

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica pueden cambiar y deben ser actualizadas. Consulte [www.juno.es](http://www.juno.es) o su representante JUNO más cercano para obtener la ficha técnica más reciente. El asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, están basadas en la experiencia y conocimiento técnico de JUNO. Los datos mostrados en este documento deben ser considerados una recomendación y como tal no implica compromiso alguno, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos suministrados por JUNO se llevan a cabo por terceros. Consecuentemente, el resultado final es responsabilidad única del cliente, aplicador o manipulador de los productos y no de la empresa suministradora. Este documento no exime al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. En caso de responsabilidad asumida por parte de JUNO, quedará ésta limitada al estricto valor de la mercancía suministrada y utilizada por el cliente, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios ocasionados. JUNO garantiza la calidad de todos sus productos, de conformidad con las Condiciones Generales de Venta vigentes.

Industrias JUNO, S.A. • Barrio Sakoni, 10 • 48950 Erandio (Bizkaia) • Tfno. 944 670 062 • [infoweb@juno.es](mailto:infoweb@juno.es) • [www.juno.es](http://www.juno.es)

# Ficha Técnica

## ALUMINIO METALIZADO

Código: 05802 Esmaltes



### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las superficies a pintar deben estar limpias, libre de óxido, grasa, aceite, humedad, pinturas viejas en mal estado e imprimadas adecuadamente.

Sobre superficies viejas se debe comprobar su adherencia antes de pintar. Lijar eliminando toda la superficie que no esté bien adherida. Para una mayor protección aconsejamos aplicar una capa de imprimación **MULTISOPORTE (Cod 27040)** o en dos componentes **IMPRIMACION DYNAPOK 2/C (Cod 22722)**.

**SUPERFICIES GALVANIZADAS** aplicar una capa de Imprimación **MULTISOPORTE (Cod 27040)** o en dos componentes **IMPRIMACION DYNAPOK 2/C (Cod 22722)**.

### CONSEJOS DE APLICACIÓN

Remover el contenido del envase hasta total homogeneización.

Durante la aplicación deberá removerse de vez en cuando para evitar la sedimentación de las partículas de aluminio.

**Las partículas de aluminio pueden manchar con el roce, en zonas de mucho tránsito aplicar un barniz protector.**

**CONDICIONES AMBIENTALES.** Durante la aplicación y el proceso de curado la temperatura debe mantenerse entre 10°C y 30°C. La temperatura del soporte debe estar al menos 3 °C por encima del punto de rocío. Evitar condensaciones. No aplicar con riesgo de lluvia ni fuerte viento.

### MÉTODO DE APLICACIÓN.

Brocha y rodillo, a viscosidad de suministro normalmente, eventualmente diluir con disolvente **D-16 (Cod 50.012)**.

Pistola diluir hasta correcta aplicación, según tipo de pistola con disolvente **D-40 (Cod 50.000)**.

**LIMPIEZA.** Limpiar el material de trabajo con disolvente **D-16 (Cod 50.012)**. **D-40 (Cod 50.000)**

### SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Al tratarse de un producto al disolvente se debe aplicar con buena renovación de aire y con las medidas de protección necesarias. Evitar las fuentes de ignición. Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m<sup>2</sup>, la porosidad y textura del soporte.

Almacene el material sobrante en lugar ventilado y seco. El envase debe estar limpio y ser del tamaño adecuado para la cantidad de producto sobrante. Cerrar los envases cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar derrames. Preservar los envases de heladas, altas temperaturas y de la exposición directa al sol. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales.

No comer, beber, ni fumar durante la preparación y aplicación del producto. Las operaciones de preparación de superficies y aplicación deben realizarse con las correspondientes medidas de seguridad. Para más información consultar la Ficha de Seguridad.

En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños.

No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Consulte a su ayuntamiento sobre el correcto reciclaje tanto del envase como de desechos y sobrantes de pintura de acuerdo a ley y principios de respeto medioambiental.